



Beton Booster

Autorizovaný betónový doping.



Dávkovanie statického makrovlákna v prípade použitia a hrúbky betónu

Spôsob použitia	Hrúbka betónu/cm			
	5	10	15	20
Spodok garáže	4,5	3,8	3,2	
Prístrešok pre auto	-	3,8	3,2	2,6
Chodník	-	2,5	2,1	-
Spodok izby (poter)	2,9	2,5	-	-
Betónový nábytok	3,9	3,4	2,8	2,3
Schody (na zemi)	-	5,6	4,7	3,8
Železobetónová konštrukcia	-	3,9	3,3	2,6
Bazén	-	-	4,7	3,8
Terasa - Filagória	-	2,5	2,1	1,7
Šachta	-	5,6	4,7	3,8
Podkladný betón	-	2,9	2,4	2,0

Potrebné množstvo sa určuje v kg, pridáva sa do jedného m³ betónu.

Číslo na priesečníku stĺpca hrúbky betónu, ktorý sa má pripraviť, a riadkov spôsobu použitia je odporúčané dávkovacie množstvo. Makrovlákno kg/m³ betónu.

Ak máte nejaké otázky, volajte na **+36303117407**